

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Грунтовка ВД адгезионная бетон-контакт белая т.з. Malyar

Актуализировано: 16.02.2018

Код продукта: DW-0510-1XXX-X-XXX

Грунтовка водно-дисперсионная универсальная бетон-контакт.

- Повышает адгезию последующих покрытий к гладким не впитывающим основаниям.
- Обеспечивает паропроницаемость.
- Имеет в своем составе минеральные наполнители для создания шероховатой поверхности.

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для обработки плотных, глянцевых, слабо впитывающих влагу оснований – монолитных бетонных стен, потолков, полов и т.д., кирпича, гипсокартона, старой штукатурки и керамической плитки. Может использоваться по поверхностям ранее окрашенным масляными и алкидными красками, а так же перед облицовкой керамической плиткой и нанесением штукатурок (цементных, гипсовых, декоративных и т.п.). Для внутренних и наружных работ перед нанесением декоративных штукатурок и красок.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

| | |
|---------------------------------|---|
| Массовая доля нелетучих веществ | : 59-64%. |
| Плотность | : 1,4-1,6 г/см ³ . |
| Цвет | : от белого до бежевого |
| Рабочие инструменты | : кисть, валик. |
| Разбавитель | : вода |
| Теоретический расход на 1 слой | : 5-7 м ² /кг (7-10 м ² /л) в зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления. |
| Практический расход | : определяется с учетом существующих потерь. |
| Срок хранения | : не менее 12 месяцев. |

3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Один слой в течение 2 ч при T (20±2)⁰C и относительной влажности (65±5) % . Начало штукатурных (облицовочных) работ разрешается не ранее, чем через 12 часов. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.

| | |
|------------------------|--|
| Способы нанесения | : наносится при помощи валика или кисти в 1 слой. |
| Подготовка материала | : перед применением грунтовку тщательно перемешать. |
| Подготовка поверхности | : перед грунтованием поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира, непрочно держащихся старых покрытий. Зараженные грибком, плесенью поверхности обработать специальными средствами. |

5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, наполнители, диоксид титана, технологические добавки, вода.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Пожаро- и взрывобезопасна. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Предохранять от замораживания.

Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.Е.003878.10.14

Не подлежит обязательной сертификации.

10. ФАСОВКА:

Пластиковое ведро массой 14 кг.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, ООО "Приматек"
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru

Филиалы

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4.оф.1
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ростов-на-Дону
: тел: 8 (903) 43-000-56

МИНСК (БЕЛАРУСЬ)

Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77,
: тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru