

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Грунтовка водно-дисперсионная силикатная ПРОПИТОЧНАЯ Т.З. MALYAR

Актуализировано: 10.04.2017

Код продукта: DW-0510-0020-1-XXX

Глубоко проникающая водно-дисперсионная силикатная грунтовка под силикатную краску.

- Применяется в системах силикатных фасадных покрытий.
- Обеспечивает укрепления слабых минеральных оснований.
- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность минеральных оснований.
- Используется для обеспыливания минеральных оснований.

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для наружной и внутренней окраски бетонных элементов, известковой и цементно-известковой штукатурки и силикатного кирпича, для обработки фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. зданий, для специальных объектов, как например, убежищ, подземных переходов, водонапорных башен. Также применяется для окраски поверхностей, окрашенных ранее известковой, цементно-известковой, цементной или силикатной краской.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	:	10-14%.
Плотность	:	1,0-1,1 г/см ³ .
Рабочие инструменты	:	валик, кисть или распылитель.
Атмосферостойкость	:	хорошая, также в морских и промышленных условиях.
Теоретический расход на 1 слой	:	4-6 м ² /кг (4-6 м ² /л). Окончательный расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Практический расход	:	определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	:	не менее 12 месяцев.

3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания первого слоя 1 час - при Т (+20±2 °С) и относительной влажности воздуха (65±5) %. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Межслойная сушка 12 часов.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.

Способы нанесения	:	наносится при помощи валика, кисти или распылителя в 1-2 слоя методом «мокрое по мокрому» в зависимости от прочности и впитывающей способности поверхности.
Подготовка материала	:	перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Подготовка поверхности	:	перед грунтованием поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира, непрочно держащихся старых покрытий. Зараженные грибок, плесенью поверхности обработать специальными средствами.

5. СОСТАВ:

Неорганическое связующее на основе водного раствора силиката калия, дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки, вода.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Предохранять от замораживания.

Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.E.003878.10.14

10. ФАСОВКА:

Пластиковая канистра массой 10 кг, 20 кг.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, ООО "Приматек"
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru

Филиалы

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4.оф.1
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону
тел: 8 (903) 43-000-56

МИНСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77,
тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru