

PRIMATAN[®] Accelerator

Код продукта: IS 0340-0000-1
Актуализировано: 03.02.2020

Ускоритель сушки для низкотемпературного отверждения полиуретановых материалов марки "PRIMATAN".

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

В качестве ускорителя отверждения полиуретановых материалов марки "PRIMATAN" при низких температурах, до -10°C.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Цвет	: прозрачный.
Плотность, г/см ³	: 0,91 – 0,95.
Вязкость (по ВЗ – 246, с диаметром сопла 4мм), с, не менее	: 10.
Срок хранения	: не менее 48 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке в сухом прохладном месте вдали от источников тепла и воспламенения.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Количество катализатора 0,2л рассчитано на стандартную фасовку марки "PRIMATAN" 20л. Катализатор тщательно перемешать с полиуретановой основой в течение 7-10 мин, с помощью низкооборотного смесителя с электроприводом (300-400 об/мин.). Затем добавить отвердитель в соответствии с нормативно-технической документацией на выбранную марку "PRIMATAN".

4. БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Во время использования материала обеспечить достаточную вентиляцию.
- Использовать средства индивидуальной защиты.
- Избегать попадания химиката на кожу и в глаза.
- При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Материал держать вдали от источников возгорания, открытого огня.

5. СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

Свидетельство о государственной регистрации

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

: 188306, Ленинградская область, Гатчинский р-н,
г. Гатчина, Промзона 1, квартал 3, площадка 1, корпус 2,
помещение 28
Тел./факс: 8 (812) 457-04-01
E-mail: industrial@primatek.ru

Филиалы

МОСКВА

: Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 837-842
Тел.: 8 (499) 653-12-59, 8 (495) 730-36-35

НОВОСИБИРСК : E-mail: moscow@primatek.ru
: Новосибирск, ул. Шорная, д. 21
Тел.: 8 (383) 204-76-68; факс: 8 (383) 220-50-13
E-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4, офис 1.
Тел.: 8 (343) 221-51-57
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, д. 85, офис 2-22
Тел.: 8 (3912) 906-806
E-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д. 1, офис 211
Тел./факс: 8 (846) 979-68-38
8 (846) 972-26-27
samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул. Сормовская, д. 32, офис 206
Тел./ Факс: 8 (351) 773-38-56
E-mail: chelyabinsk@primatek.ru

МИНСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8
Тел.: 8 10 375 (17) 204-12-77, 8 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: tehnocolor@tut.by