

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

# Краска ВД текстурная "Шагрень" Malyar

Актуализировано: 28.02.2017  
Код продукта: DW-0530-XXXX-X-035

Белая водно-дисперсионная краска. Образует декоративное рельефное покрытие. Обладает оптимальной консистенцией для нанесения различными инструментами, не стекает. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость и паропроницаемость. Скрывает мелкие неровности

### 1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для создания декоративного рельефа на оштукатуренной, бетонной, кирпичной и ранее окрашенной (водно-дисперсионными красками) поверхности зданий и сооружений.

### 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	: 76-84 %.
Плотность	: 1,6-1,9 г/см <sup>3</sup> (в зависимости от цвета).
Размер зерен	: 0,5-1,0 мм. 1-2 мм.
Рабочие инструменты	: шпатель или кельма, рельеф создается текстурным валиком или зубчатым шпателем
Цвет	: белая. Колеруется водными или универсальными пастами.
Разбавитель	: вода.
Теоретический расход на 1 слой	: 1,5-2,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.
Практический расход	: определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	: не менее 12 месяцев.

### 3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания не более 4 часов при Т (20±2)<sup>0</sup>С и относительной влажности (65±5)%, при изменении температуры и относительной влажности время высыхания может измениться.

### 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Окрасочные работы проводить при температуре окружающей среды не ниже +5<sup>0</sup>С и относительной влажности не более 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой. Наносится в 1 слой.

Способы нанесения	: безвоздушное распыление, шпатель или кельма. Рельеф создается текстурным валиком или зубчатым шпателем.
Подготовка материала	: краску перед применением тщательно перемешать.
Температура поверхности	: не менее 5 <sup>0</sup> С.
Подготовка поверхности	: перед окраской поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неровности выравнивать шпатлевкой и прогрунтовать.

Параметры нанесения:

	Безвоздушное распыление
Тип разбавителя	Вода
Рекомендуемое количество разбавителя зависит от применения и оборудования	Не более 5 % по объему
Диаметр сопла	6,0-8,0 мм
Очистка оборудования	Вода

## 5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. При попадании на кожу - смыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 5 минут. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

## 7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировать в плотно закрытой таре. Хранить при T не ниже +5<sup>0</sup>C, предохранять от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке.

## 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

## 9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.E.003877.10.14

Не подлежит обязательной сертификации.

## 10. ФАСОВКА:

Пластиковое ведро массой 35 кг.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

### Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

: 188300, ООО "Приматек"  
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01  
e-mail: info@primatek.ru

### Филиалы

МОСКВА

: Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762  
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76  
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК

: Новосибирск, ул. Шорная, д.21  
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13  
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул.Монтерская,д.4.оф.1  
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46  
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26  
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977  
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211  
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27  
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206  
тел./факс: 8 (351) 773-38-56  
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону  
тел: 8 (903) 43-000-56

МИСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77, тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81  
e-mail: minsk@primatek.ru