

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Краска водно-дисперсионная интерьерная СТРОИТЕЛЬНАЯ т.з MALYAR

Актуализировано: 26.04.2018
Код продукта: DW-0550-XXXX-X-XXX

Водно-дисперсионная краска белая матовая.

- Образует ровное гладкое покрытие.
- Легко наносится.
- Экономична в применении.

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для окраски потолков и стен в сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	:	57-62%.
Плотность	:	1,5-1,6 г/см ³ .
Рабочие инструменты	:	пневмораспылитель.
Цвет	:	Слоновая кость, жемчужный, светло серый, серый, светло синий, салатовый, розовый, светло розовый, фисташковый, кремовый.
Разбавитель	:	вода.
Теоретический расход на 1 слой	:	6-9 м ² /кг (9-13 м ² /л) в зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления.
Практический расход	:	определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	:	12 месяцев в заводской неповрежденной упаковке.

3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Один слой высыхает в течении 1 часа, при Т (+20±2°С) и относительной влажности воздуха (65±5)%. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.

Способы нанесения	:	наносить пневмораспылением в 1 слой.
Подготовка материала	:	перед применением краску тщательно перемешать.
Подготовка поверхности	:	перед окраской поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неровности выровнять шпатлевкой и загрунтовать.

5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.E.003877.10.14

10. ФАСОВКА:

Пластиковое ведро массой 25 кг.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, ООО "Приматек"
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru

Филиалы

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4. оф.1
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону
тел: 8 (903) 43-000-56

МИНСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77,
тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru