

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PrimaRoad AK-511

Код продукта: IS 0940 X0XX

Актуализировано: 18.03.2016

Однокомпонентная быстросыхающая акриловая краска для дорожной разметки.

- Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию
- Высокая скорость образования сухой пленки
- Устойчива к воздействию ультрафиолета
- Имеет повышенные защитные свойства к воздействию воды и солей
- Готова к употреблению

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования, аэродромов, промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Эмаль PrimaRoad AK-511 может использоваться со стеклошариками на неосвещенных участках дорог, соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Цвет	:	белый, желтый, оранжевый, красный, черный.
Внешний вид краски	:	однородная суспензия без посторонних включений.
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)°C	:	120-200 сек.
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C	:	не более 10 мин.
Массовая доля нелетучих веществ	:	72-79 %.
Адгезия пленки к стеклу, баллы	:	2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре(20±2)°C	:	не менее 72 ч.
Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°C	:	не менее 72 ч.
Плотность	:	1,5 - 1,6 г/см ³ .
Степень перетира, мкм.	:	менее 50
Теоретический расход	:	400- 900 г/м ² в зависимости от категории дороги (интенсивности движения), состояния поверхности ее покрытия и типа линий.
Срок хранения	:	не менее – 6 месяцев при хранении в заводской неповрежденной упаковке в сухом прохладном месте.
ЛОС	:	21-28 %.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Способы нанесения	:	маркировочными машинами или вручную кистью/валиком.
Подготовка материала	:	перед применением тщательно перемешать. При необходимости краску (эмаль) можно разбавить комплектуемым разбавителем (растворителем) PrimaRoad Thinner в количестве не более 3% от массы.
Рекомендованная толщина слоя	:	по сырой пленке должна быть не менее 300 мкм.
Параметры нанесения	:	разметку следует наносить в сухую погоду по сухому, очищенному от грязи, пыли, песка и масел дорожному покрытию при установившейся температуре воздуха и покрытия не ниже 5°C и не выше 35°C и влажности воздуха не более 85%. Не рекомендуется производить разметку на свежеложенных

Дополнительные параметры нанесения : дорожных покрытиях, а также на асфальтобетонных дорожных покрытиях при наличии выпотевания битума более 50 % от общей площади покрытия, так как эмаль (краска) на этих участках может пожелтеть.

: нанести световозвращающие стеклянные шарики диаметром от 100 до 600 мкм из расчета 200-400 г/м². для повышения видимости дорожной разметки в тёмное время суток на свеженанесенную полосу разметки (но не позднее 5 сек.)

4. БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Материал огнеопасен!
- Не работать вблизи открытых источников огня.
- Для защиты рук применять резиновые перчатки.
- Транспортировать и хранить эмаль в плотно закрытой таре вдали от отопительных приборов, при температуре от минус 40°C до 30°C.

5. СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

Сертификат Государственной Регистрации № RU.77.01.34.007.E.002068.09.15 от 18.09.2015г.
Сертификат соответствия ГОСТ Р 52575-2006 и ГОСТ Р 51256-2011, РОСС RU.0001.11.AB51.H08208 от 01.10.2015

6. Информация для заказа:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная 45, корп. 3, тел: 8 (812) 960-03-61
e-mail: info@primatek.ru

Филиалы

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1766
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул.Монтерская, д.3
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 220-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 205.
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону
тел: 8 (919) 886-44-55, (951) 499-10-70

МИНСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77,
тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru

