

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Грунтовка влагозащитная концентрат 1:7 "Malyar"

Актуализировано: 22.11.2016

Код продукта: DW-0510-0012-2-0XX

Грунтовка для внутренних работ на специализированной полимерной дисперсии, концентрат 1:7, защищает от влаги, плесени и грибка, повышает прочность цементных растворов, выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает сцепление покрытия с поверхностью.

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев, для предохранения деревянных изделий от гниения и воздействия влаги внутри помещений, а также для модификации строительных растворов.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	: 35-38%.
Плотность	: 1,0-1,1 г/см ³ .
Рабочие инструменты	: кисть, валик, краскопульт.
Цвет	: светло голубая.
Разбавитель	: вода.
Теоретический расход на 1 слой	: 5-14 м ² /кг (5-14 м ² /л) в зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления.
Практический расход	: определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	: не менее 24 месяцев.

3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Один слой в течение 1 часа при Т (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%.
Последующая окраска через 1,5 часа.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.

Способы нанесения : наносить кистью, валиком или распылением.

- Подготовка материала : материал перед применением тщательно перемешать, разбавить водой в зависимости от области применения: Для защиты от влаги, плесени, грибка, обеспыливания цементных полов – применять материал без разбавления. Для грунтования в помещениях с повышенной влажностью – разбавить материал водой в соотношении 1:1. Для грунтования перед окраской сильно впитывающей, пористой поверхности (бетоны, цементные составы) – разбавить материал водой в соотношении 1:3. Для грунтования перед оклейкой обоями, окраской поверхности с нормальной пористостью – разбавить материал водой в соотношении 1:6. Для повышения прочности цементных растворов – необходимо добавить материал к строительному раствору в соотношении 1:10 (неразбавленный грунт: строительный раствор). Для изготовления влагозащитной мембраны - необходимо смешать 50% песка, 20% цемента и 30% неразбавленного материала.
- Подготовка поверхности : перед нанесением поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки, вода.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов). Предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок 24 месяца при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.Е.003878.10.14
Не подлежит обязательной сертификации.

10. ФАСОВКА:

Пластиковые канистры массой 0,9 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, ООО "Приматек"
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru

Филиалы

- МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru
- НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru
- ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул.Монтерская,д.4.оф.1
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru
- КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru
- САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru
- ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru
- РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону
тел: 8 (903) 43-000-56
- МИСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77, тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru