

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Краска ВД влагостойкая "Malyar"

Актуализировано: 20.03.2017
Код продукта: DW-0550-XXXX-X-XXX

Белоснежная матовая водно-дисперсионная краска. Образует ровное гладкое, устойчивое к повышенной влажности покрытие. Обладает оптимальной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость и паропроницаемость. Экономична в применении.

1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для окраски потолков и стен в сухих и влажных помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и деревянным поверхностям.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	: 57-60%.
Плотность	: 1,2-1,6 (в зависимости от цвета).
Рабочие инструменты	: кисть, валик, распылитель.
Цвет	: белая.
Колеровка	: водные или универсальные пигментные пасты. Колеруется в светлые оттенки, а под заказ возможно изготовление любого оттенка.
Разбавитель	: вода.
Теоретический расход на 1 слой	: 6-8 м ² /кг (9-12 м ² /л). Окончательный расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Практический расход	: определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	: не менее 12 месяцев.

3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Один слой высыхает в течении 1 часа, при T (+20±2 °С) и относительной влажности воздуха (65±5) %. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.

Способы нанесения	: наносить краску на подготовленную сухую поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или пневмораспылителем.
Подготовка материала	: перед применением краску тщательно перемешать.
Подготовка поверхности	: перед окраской поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неровности выровнять шпатлевкой и загрунтовать.

5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов при -40°C).

Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.Е.003877.10.14

Не подлежит обязательной сертификации.

10. ФАСОВКА:

Пластиковое ведро массой 3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, ООО "Приматек"
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru

Филиалы

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4. оф.1
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону
тел: 8 (903) 43-000-56

МИСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77, тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru